

SCHEDA TECNICA TELO TRASPIRANTE

Telo traspirante tristrato

<i>PESO</i>	135g/mq(-10/+10)	EN 1849-2
<i>ROTOLO</i>	75 m ²	
<i>VALORE SD</i>	0,02 mt	
<i>RESISTENZA A TRAZIONE</i>	MD: ≥210 N/50 mm CD: ≥100 N/50 mm	EN 12311-2
<i>ESTENSIONE</i>	MD: > 50 % CD: > 80 %	EN 12311-2
<i>LACERAZIONE AL CHiodo</i>	MD: ≥130 N/200 mm CD: ≥130 N/200 mm	EN 12310-2
<i>RESISTENZA UV</i>	3 mesi	EN 13859-1
<i>COEFFICIENTE DI PERMEABILITA' AL VAPORE</i>	≥2,29*10 ⁸ -mq*s* Pa/Kg	EN 1931
<i>PERMEABILITA' AL VAPORE</i>	1700 gr/ mq / 24h	
<i>STABILITA' TERMICA</i>	-30 °C - +120 °C	EN 13859-1
<i>REAZIONE AL FUOCO</i>	E	EN 13501-1
<i>COLONNA D'ACQUA</i>	2 KPA (WA)	EN 1928
<i>CERTIFICAZIONE</i>	CE	