

PROVE SU MATERIALI DA COSTRUZIONE
AUTORIZZATO MIN. LL. PP. CON D.M. n° 18368 E SUCCESSIVI RINNOVI

43100 PARMA
STRADA NAVIGLIA, 5
TEL. 0521. 272780
FAX 0521. 785245
E-mail: lge@lgepr.it
www.laboratoriemiliani.com



AZIENDA CON SISTEMA DI CERTIFICAZIONE PER LA QUALITÀ UNI EN ISO 9001:2000
CERTIFICATO CSQA N.6221

LABORATORIO GEO - TECNOLOGICO EMILIANO s.r.l.

RAPPORTO DI PROVA N° 0480/F/P

Parma, 05/03/2009

Committente :	STAMPLAST srl		DATI DICHIARATI DAL COMMITTENTE
Indirizzo :	Via Prov.le per Ostuni - 72021 Francavilla Fontana (BR)		
Natura del campione :	Griglia GR. LAM. ZINC. STAMP. 998 x 200 x 20 sp. 15/10		
Prova richiesta :	Prova di carico per verifica appartenenza classe A 15		
	secondo UNI EN1433:2004 parte 9.1.4.2.		
	avente distanza tra gli appoggi CO pari a	mm 150	
Data consegna :	04/03/2009	No. riferimento	0312/2009
Data della prova :	04/03/2009	vs. riferimento :	==

CARATTERISTICHE DELLA PROVA

DIMENSIONI GRIGLIA mm	PESO GRIGLIA g
998 x 200	2710

DIMENSIONI PUNZONE mm	CARICO DI PROVA kN	2/3 DEL CARICO DI PROVA kN
75 X 250	9,0	6,0


RISULTATO DELLA PROVA

FRECCIA RESIDUA DOPO 5 CICLI CARICO-SCARICO AI 2/3 DEL CARICO DI PROVA		DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO DURANTE I CICLI CARICO-SCARICO E SUCCESSIVO RAGGIUNGIMENTO DEL CARICO DI PROVA
RILEVATA mm	CONSENTITA mm	
1,80	3,00	Al raggiungimento del carico di prova la griglia non ha subito alcuna rottura

GIUDIZIO

LA GRIGLIA è conforme	ALLA CLASSE	A 15
-----------------------	-------------	------

LA DIREZIONE
(Dott. Ing. G. Russo)




A.L.I. ASSOCIAZIONE LABORATORI INGEGNERIA per esperienze sui materiali da costruzione

Il presente documento si riferisce solo al campione sottoposto alle prove e può essere riordinato, totalmente o in parte, solamente previa autorizzazione di L.G.E. s.r.l.

VERIFICA DELLA CLASSE DI CARICO DELLA GRIGLIA STAMPATA ZINCATA 20X100 CM